

Parketin pohjustusaine

PALL-X 320

Vesipohjainen 1K-tela- ja lastapohjuste

SOVELTUU:

- ▶ hiottu parketti- ja puulattiat
- ▶ parketti lattialämmityksen päällä



TYÖOHJEET:

1. Astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua huoneenlämpötilaa (20 °C) ja se on ravistettava hyvin. Täytä lopuksi sisältö puhtaaseen PALLMANN LACQUER BUCKET -ämpäriin.
2. Levitä kerros PALL-X 320 -pohjustetta PALLMANN APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM vesiliukoisille lakoille -levitystelalla tasaisesti ja täyteläisesti alustalle. Jos pohjuste levitetään lastalla, levitä vähintään 2 kerrosta ristikkäin, vältä tällöin lastaiskuja ja ulokkeita.
3. Pohjustettu pinta voidaan lakata n. 2 tunnin kuluttua telalevityksestä, n. 1 tunnin kuluttua lastalevityksestä.
4. Pohjuste on joka tapauksessa lakattava samana päivänä vähintään kerran.
5. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- ▶ Tasainen ulkonäkö
- ▶ Vähäinen syvyysvaikutus
- ▶ Minimoitu sivuliimautuminen
- ▶ Vastaa TRGS 617

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkausko:	5 l
Säilyvyys:	väh. 12 kuukautta
Menekki:	n. 100 ml/m ² (1 x telalevitys) n. 60 ml/m ² (2 x lastalevitys)
Riittoisuus:	n. 10 m ² /litra (telalevitys) n. 17 m ² /litra (lastalevitys)
Työskentelyolosuhteet:	Lämpötila 18 – 25 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 65 %
Lakattavissa:	n. 2 tunnin kuluttua* (telalevitys) n. 1 tunnin kuluttua* (lastalevitys)

*Normaaliolosuhteissa 20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden ollessa 50 %

POHJAN VALMISTELUT:

Pohjustettavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa epäpuhtauksista sekä hiottu kansallisten ohjeiden mukaisesti.



TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- ▶ Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
- ▶ Monet eksoottiset puulajit, kuten esim. tiikki, brasiliansaksanpähkinä, savutammi tai myös wengemillettia, sekä havupuut sisältävät aineita (esim. nk. estoaineita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värinmuutoksia. Koska näitä puulajeja on niin monia ja niiden ominaisuudet ovat täysin erilaisia, on yleisesti kysyttävä soveltuvuutta sekä suoritettava esitesti.
- ▶ Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 12 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötiloille.
- ▶ Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.
- ▶ Älä levitä yleisesti 2 lakkalevitystä enempää yhden päivän aikana.
- ▶ Pohjustetta ei saa hioa.
- ▶ Mm. seuraavat normit ja ohjelehdet ovat myös voimassa ja niiden noudattamista suositellaan: DIN 18356 "Parkett- und Holzpfasterarbeiten" (Parketti- ja puupalatyöt).