Tuotekortti

Liuotteeton 2-K parkettiöljy

MAGIC OIL 2K ERGO

Liuotteeton 2-komponenttinen parkettiöljy, jossa on luonnollisia öljyjä (pellavaöljy/pellavaöljyalkydi, hamppuöljy) ja vahoja, oksidatiivisesti kuivuva sekä kovettajan lisäyksen jälkeen ristisilloittuva.

TUOTEKUVAUS:

Öljyjen ja vahojen yhdistelmä, joka jättää avohuokoisen, hengittävän ja diffuusiokykyisen pinnan. Vahapitoisuus luo tasaisen mattapintaisen, samettisen pinnan. Nopea kuivumisaika mahdollistaa kunnostustyöt mahdollisimman lyhyessä ajassa (ravintolat, hotellit, myymälät, toimistot jne.) ilman, että mekaaninen ja kemiallinen kestävyys heikkenee, koska öljy on nopeasti kuivuva (n. 12 tuntia).

SOVELTUU:

- Hiotut ja kitatut parketti ja puulattiat
- Pystypuuparketille
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Erittäin hyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys
- Korostaa puun väriä ja rakennetta.
- Ergonominen työskentelyasento PALLMANN MAGIC OIL APPLICATORin ansiosta
- Yksi työvaihe säästyy perinteiseen sovellukseen verrattuna
- Kitkaluokitus R10 / DIN 51130
- DIN 53160 (syljen ja hien kestävyys)
- EN 71-3 (Lelujen turvallisuus - Osa 3: Tiettyjen elementtien siirtyminen)

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Metalliastia + muovipullo
Pakkauskoko:	0,91 + 0,09 l ja 2,5 + 0,25 l
Säilyvyys:	vähintään 12 kuukautta
Sekoitussuhde:	10 : 1
Menekki yksi levityskerros:	n. 40–60 ml/m²
Kulutustiedot:	Suositellaan vähintään 1 pyyhintäkäsittelyä
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Purkkiaika:	n. 2 tuntia*
Seuraavat kerrokset:	n. 10 - 30 minuutin kuluttua*
Rasituksenkestävä:	n. 12 tunnin kuluttua*
Nihkeäpyyhintä:	n. 12 tunnin kuluttua*

*20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella öljyttävän puun tai parketin imukyvyn ja pintaominaisuuksien mukaan.

POHJAN VALMISTELUT:

Öljyttävän parketin raot tulee kitata. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja hiottu normaalien teknisten sääntöjen mukaisesti.

TYÖOHJEET:

1. Tuotteen on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita MAGIC OIL 2K ERGO kovetteen kanssa ja levitä tasaisesti alustalle PALLMANN MAGIC OIL APPLICATORilla.
3. Poista ylimääräinen öljy PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla n. 10-30 minuutin kuluttua levityksestä ja kiillota PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikalla.
4. Kiillota pinta uudelleen noin 20 minuutin kuluttua PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikalla, jotta pinnan ulkonäkö saadaan tasaiseksi.
5. Puulajien ja parkettityyppien erilaisen imeytymiskäyttäytymisen vuoksi kolmas kerros voidaan levittää seuraavana päivänä. Periaatteessa tarvitaan niin monta öljykertaa kuin puu vaatii kyllästyäkseen.
6. **Telamenetelmä:** Levitä MAGIC OIL 2K ERGO kerran ohuesti ja tasaisesti APPLICATION ROLLER SOLVENT PAINT 4MM/25CM telalla. Kulutus: n. 70 - 90 ml/m² puulajista riippuen. Noin 30 minuutin kuluttua poista ylimääräinen materiaali teräslastalla ja PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla lopuksi kiillota PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikalla.
7. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOXilla (puhdistusliinat).

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 9782 188 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Tuotteella kyllästetyt tyynyt tai tekstiilimateriaalit voivat syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa: kostuta kyllästetyt rätit, tyynyt jne. vedellä ja säilytä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa. Happikuivausjärjestelmistä syntyvä hiomapöly on itsestään syttyvää. Palovaara! Kastele hiomapöly vedellä ja hävitä se tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa!

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaalliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Kun kovetin on lisätty, astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti - räjähtämisvaara!
- Suosittelemme rakojen kittaukseen PALLMANN kittausaineita
- Pyydä ohjeita teknisestä tuestamme käsiteltäessä avorakoisia ja/tai viistettyjä lankkuja
- Pystypuuparketilla kulutus voi kasvaa huomattavasti (n. 140 ml/m²), joten pystypuuparketti/pölkkyparketti on aina levitettävä telalla ja ennen jatkokäsittelyä on noudatettava vähintään 72 tunnin kuivumisaikaa.
- Strukturoituja parkettilattioita varten levitä öljy pisaroilla/ läikittäin ja levitä se välittömästi ohuesti ja tasaisesti PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla. Käytä PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikkaa ylimääräisen öljyn imeyttämiseen tai kiillottamiseen. Parketin pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä ainetta.
- Lattiaa voidaan kuormittaa aikaisintaan 12 tunnin kuluttua kiillotuksesta.
- Öljytty parkettipinta ei saa peittää ensimmäisen 12 tunnin aikana MAGIC OIL 2K ERGOn levittämisen jälkeen.
- Suorita huoltohoito ja puhdistus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Lattian pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme säännöllistä huoltoa PALLMANN MAGIC OIL CARE -öljyllä ja ylläpitosiivousta PALLMANN CLEAN -pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkat puhdistus- ja hoitosyklit löytyvät öljyttyjen puulattioiden hoito-ohjeista.
- Yleisesti öljyillä on taipumus kellastua (pimeä kellastuminen), kun ne altistuvat valolle.
- Seuraavia standardeja ja tietolehtiä sovelletaan myös ja suositellaan otettavaksi huomioon: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Liuotteettomat öljyt/vahat isosyanaattipitoisella kovettajalla, oksiimivapaa. Komponentti A: ei syttyvää, mutta ota huomioon itsesyttymisvaara (katso ”Tärkeää huomata”). Komponentti B: ei syttyvää. Sisältää esipolymeroituja isosyanaatteja. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita. Saattaa ärsyttää hengitysteitä. Molemmat komponentit: tuuleta hyvin työskentelyn aikana ja sen jälkeen, käytä ihoa suojaavaa voidetta ja suojakäsineitä/suojalaseja. Vältä aineen joutumista silmiin ja iholle. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos ainetta joutuu iholle, pese se välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Huomioi muun muassa: pakkauksen etiketissä olevat vaara-/turvallisuustiedot, käyttöturvallisuustiedote.

JÄTEHUOLTO:

Kerää mahdollisuuksien mukaan ylijäänyt aine ja käytä se uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maahan. Täysin tyhjennetyt, puhdistetut tai kuivuneet astiat voidaan kierrättää. Purkit joissa on jäljellä nestemäistä tuotetta, sekä kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Purkit joissa on kovettunutta jäännössisältöä ovat rakennusjätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 08.2026