

High-Solid 2-komponenttinen parkettipohjuste

PALL-X 333 COLOR VID

Liutainaineeton 2K-öljypohjuste parkettilattioiden värjäämistä varten

TUOTEKUVAUS:

Liutainaineeton 2K-parkettipohjuste kaikille tavanomaisille eurooppalaisille parkettipuulaaduille 2K-parkettilakkojen PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE tai 2K-parkettiöljyn MAGIC OIL 2K ORIGINAL alle.

KÄYTTÖKOHTEET:

Nestemäisten öljyjen yhdistelmä, joka soveltuu kaikkien tavanomaisten eurooppalaisten parkettipuulaatujen värikyseen PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO- ja PALL-X PURE -lakan sekä MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyn alla.

SOVELTUU:

- ▶ hiotut ja kitatut parketti- ja puulattiat
- ▶ asuintilojen puupalattia
- ▶ parketti lattialämmityksen päällä



TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- ▶ Korostaa puun väriä ja rakennetta

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus: Metallastia + muovipullo

Pakkausko: 0,8 + 0,2 l

Säilyvyys: väh. 12

Väri: Valkoinen

Sekoitussuhde: 4 : 1

Menekki yksi levityskerros: n. 25–50 ml/m²

Työskentelyolosuhteet: Lämpötila 18 – 25 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 65 %

Purkkiaika: n. 1 tunti*

Seuraavat kerrokset: 24 tunnin kuluttua* PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakalla tai PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä

*Normaaliosuhteissa 20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden ollessa 50 %

Menekki voi vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.

HUOMAA:

Käyttäjää pyydetään luomaan työstettävälle parkettilattialle mallipinta, jonka rakenne on identtinen (ml. öljy tai lakka) ja suorittamaan työnkulku jne., jotta voisi esittää tämän asiakkaalle saadakseen hyväksynnän värisävyille ja optiikalle.



POHJAN VALMISTELUT:

Pohjustettavan pinnan on oltava puhdas, kuiva, vapaa epäpuhtauksista sekä hiottu tekniikan hyväksytyjen sääntöjen mukaisesti.

Lisäksi viimeisen hiontakerran jälkeen - välittömästi ennen pinnan pohjustamista - koko pinta on pyyhittävä kerran puhtaalla vedellä kostealla.

Näin saadaan seuraavat ratkaisevat edut:

- ▶ Syvyysvaikutelmasta tai värityksestä tulee intensiivisempi ja tasaisempi.
- ▶ Pohjuste pääsee tunkeutumaan paremmin.
- ▶ Mahdollisesti hienohionnan tiivistämä puupinta "avautuu" jälleen.
- ▶ Hiomajäljet heikkenevät.
- ▶ Puupinta näyttää tasaisemmalta.
- ▶ Puuainekset huuhdellaan.
- ▶ Saumahikoilua ennaltaehkäistään.

Työskentelyohje:

1. Hankaa koko parkettipinta veteen kostutetulla, kuivaksi väännetyllä puuvillaliinalla tai PALLMANN FLOOR MOP -mopilla. Huomio: kostuttamattomat kohdat näkyvät myöhemmin optisesti vaaleampina.
2. Vesimäärä korkeintaan 30 g vettä /m²!
3. Optimaalinen vesimäärä n. 10–20 g vettä /m².
4. Pinnan kuivuttua täydellisesti - n. 30–60 minuutin kuluttua, voidaan nyt levittää PALL-X 333 COLOR WHITE -öljypohjuste.

TYÖOHJEET:

1. Kummankin astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua huoneenlämpötilaa (20 °C) ja kumpikin on sekoitettava hyvin.
2. Sekoita PALL-X 333 COLOR WHITE ja kovetinkomponentti ja levitä seos tasaisesti alustalle PALLMANN TROWEL -lastalla.
3. Työskentele osa-alueittain - ei yli 30 m² suuremmilla alueilla.
4. Poista liika pohjuste PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -tyynyllä viimeistään 10 minuuttia lastalevityksen jälkeen.
5. Noin 20 minuutin kuluttua ala on kiillotettava PALLMANN CLEANING PAD WHITE -tyynyllä tasaisen pintakuvan saavuttamiseksi.
6. Kiillota koko pinta vielä kerran tavanomaisella puuvillaliinalla.
7. Puulaatujen sekä myös parkettilaatujen erilaisen imukäyttötymisen vuoksi saatetaan tarvita 2. levityskerta. Yleisesti tarvitaan niin monta levityskertaa, kuin puun kyllästyminen vaatii.
8. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOX -puhdistusliinoilla.
9. Jatkokäsittely: 24 tunnin kuluttua* PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakalla tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä. Tiputtele öljyä säästeliäästi pinnalle (n. 15 ml/m²) MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä tapahtuvassa käsittelyssä ja hiero ja kiillota se välittömästi pintaan PALLMANN CLEANING PAD WHITE -tyynyllä. Pinnalle ei saa jäädä yhtään liikamateriaalia.

*Lämpötila 20 °C ja suht. ilmankosteus 50 %

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Happikuivuvien järjestelmien hiomapöly on itsesytyvää – tulipalon vaara. Hiomatöiden suorittamisen jälkeen on kertynyt hiomapöly kastettava ja hävitettävä tiiviisti suljetuissa säiliöissä!

Jos tuote joutuu kosketuksiin tynnyjen tai tekstiilimateriaalien kanssa, on olemassa itsesytyttymisen vaara. Kostuta siksi aineetta käsittävät liinat, tynnyt ym. vedellä ja säilytä niitä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa säiliöissä.

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- ▶ Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
- ▶ Monet eksoottiset puulajit, kuten esim. tiikki, brasiliansaksanpähkinä, savutammi tai myös wengemillettia, sekä havupuut sisältävät aineita (esim. nk. estoaineita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värinmuutoksia. Koska näitä puulajeja on niin monia ja niiden ominaisuudet ovat täysin erilaisia, on yleisesti kysyttävä soveltuvuutta sekä suoritettava esitesti.
- ▶ Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 12 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötiloille.
- ▶ Kovettimen lisäämisen jälkeen astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti – halkeamisvaara!
- ▶ Jos kyseessä laualattia, jossa on runsaasti saumoja ja/ tai viistot reunat, suosittelemme pyytämään sovellusteknistä neuvontaa.
- ▶ Puupalalattialla menekki voi nousta erittäin voimakkaasti (n. 140 ml/m²), siksi puupalalattialla/poikkipuuparketilla tulee työskennellä yleisesti telamenetelmällä ja noudattaa vähintään 72 tunnin kuivumisaikaa ennen jatkokäsittelyä.
- ▶ Levitä/tiputtele öljy kuvioituille parkettilattioille pistemäisesti ja levitä se PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -tyynyllä välittömästi ohuesti ja tasaisesti. Kerää liika öljy PALLMANN CLEANING PAD WHITE -tyynyllä tai kiillota se pois. Parkettipinnalle ei saa jäädä yhtään liikamateriaalia.
- ▶ Suosittelemme suurilla aloilla lievien, eristä johtuvien väri vaihtelujen välttämiseksi, että kaikki astiat tyhjenetään ensiksi yhteen astiaan, josta osamäärät sekoitetaan komponentin B kanssa.
- ▶ Värilliseksi öljytyt parkettipinnat ovat ainutlaatuisia. Lievät värilliset epätasaisuudet kuuluvat asiaan, eikä niitä voida usein välttää.
- ▶ Öljyt kellastuvat yleensä valottomissa kohdissa (pimeäkellastuminen).
- ▶ Mm. seuraavat normit ja ohjelehdet ovat myös voimassa ja niiden noudattamista suositellaan: DIN 18356 "Parkett- und Holzpfasterarbeiten" (Parketti- ja puupalatyöt) ja DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (Lattianpäällystystyöt).