Tuotekortti

2-komponenttinen tartuntapohjuste parkettilattioille

PALL-X 350

Vesipohjainen 2-komponenttinen PU tartuntapohjuste parkettilattioiden uudelleenkäsittelyyn ilman täysihiontaa.

TUOTEKUVAUS:

Vesipohjainen 2-komponenttinen PU-tartuntapohjuste lakattujen tai öljyttyjen pintojen uudelleenkäsittelyyn ilman olemassa olevan pintakäsittelyn poistamista (puupuhtaaksi hiontaa).

SOVELTUU:

- Öljytty ja lakatut parketti ja puulattiat
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Nopea kuivuminen
- Erittäin hyvä tarttuvuus monenlaisiin alustoihin
- Täyttää TRGS 617 -standardin

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	0,75 + 0,25 l
Säilyvyys:	väh. 12 kuukautta
Sekoitussuhde:	3 : 1
Menekki yksi levityskerros:	n. 20–35 ml/m² (1 x telalevitys) n. 10 ml/m² (2 x lastalevitys)
Riittoisuus:	n. 30–50 m²/litra (telalevitys) n. 100 m²/litra (lastalevitys)
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Purkkiaika:	n. tunnin kuluttua*
Lakattavissa:	n. tunnin kuluttua* viimeistään 4 tunnin kuluttua*

*Normaaliolosuhteissa 20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden ollessa 50 %

HUOMAA:

Ennen PALL-X 350:n levittämistä pinta on puhdistettava perusteellisesti. Mahdollisten alustojen suuren määrän vuoksi on luotava pieni koealue tartunta- ja tasoitusominaisuuksien tarkistamiseksi. Erikoistapauksissa tai jos alusta on epäselvä, on pyydettävä teknistä neuvontaa.

POHJAN VALMISTELUT:

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Peruspuhdistus on suoritettava aiemmin käytetyille UV-öljytyille tai UV-saumatuille monikerrosparketeille, saumatuille tai öljytyille puulattioille ja kaikille lattioille, joissa on huoltokerros. Erikoistapauksissa tai jos alustan laatu on epäselvä, on pyydettävä teknistä käyttöneuvontaa.

Huomio: Hoitotuotteet voivat heikentää tartuntaa!

TYÖOHJEET:

1. Molempien astioiden on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja ne on ravistettava hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita komponentti A ja komponentti B huolellisesti sekoitussuhteella 3:1. Anna seoksen levätä 5 minuuttia.
3. Levitä PALL-X 350 tasaisesti käyttäen PALLMANN SOLVENT PAINT 4MM/25CM mikrokuitutelaa . Kulutus: noin 20 - 35 ml/m² . On huolehdittava siitä, että koko alusta kostuu tasaisesti ja että pintaan ei jää ylimääräisiä kasoja. Vaihtoehtoisesti PALL-X 350 voidaan levittää kahdesti PALLMANN TERÄSLASTALLA. Kulutus: n. 10 ml/m² levitystä kohden.
4. Kuivumisaika uudelleenpinnoitukseen: n. 1 tunti, mutta enintään 4 tuntia.
5. Tämän jälkeen käsitelty pinta voidaan lakata PALL-X 96 ORIGINAL, PALL-X 96 POWER, PALL-X 96 ZERO, PALL-X 98, PALL-X PURE, PALL-X SPORT tai PALL-X ZERO 2K -lakoilla valmistajan ohjeiden mukaisesti.
6. Levitysvälineet voidaan käytön jälkeen laittaa rakennusjätteeseen . Puhdista lastat vedellä käytön jälkeen.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 9782 188 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaalliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Kun kovetin on lisätty, astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti - räjähtämisvaara!
- Öljytyissä tai kuvioiduissa lattioissa kulutus voi kasvaa huomattavasti (noin 30 - 50 ml/m²).
- Lisäksi sovelletaan ja suositellaan noudatettavaksi seuraavia standardeja ja tietolehtisiä: DIN 18356 ”Parketti- ja puupäällystystyöt” ja DIN 68702 ”Puupäällystystyöt RE-V/RE-W”.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Vesiohenteinen lakka, jossa on isosyanaattia sisältävä sideaine, liuotinpitoisuus alle 15 %. Soveltuu korvaamaan parketin pintakäsittelyssä käytettäviä korkean liuotinpitoisuuden omaavia materiaaleja. A-komponentti: Ei vaadi erityistä suojausta tai varotoimenpiteitä yleisessä käytössä.B-komponentti: sisältää esipolymeroitua isosyanaattia. Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Molemmat komponentit: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta käytön aikana ja sen jälkeen. Käytä suojavoidetta ja suojakäsineitä / suojalaseja. Vältä kosketusta iholle tai kosketusta silmiin. Ihokosketuksen jälkeen pese välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Huomioi tuotteen etiketissä olevat turvallisuustiedot sekä käyttöturvallisuustiedote. Kovetuttuaan on neutraalin hajuinen eikä aiheuta fysiologista tai ekologista riskiä.

JÄTEHUOLTO:

Kerää mahdollisuuksien mukaan tuotejäämät ja käytä ne uudelleen. Ei saa päästää viemäriin tai maahan. Tyhjät, pestyt ja ehjät astiat ovat kierrätettävissä. Nestemäisiä jäämiä sisältävät säiliöt sekä nestemäinen tuote luokitellaan ongelmajätteeksi. Kuivatut tuotejäämät luokitellaan rakennusjätteeksi. Kerää siis jätemateriaali, sekoita molemmat komponentit, anna kovettua ja hävitä sitten rakennusjätteenä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 04.2025