

Parkettisaumakitti

# PALL-X ZERO FILLER

Vesipohjainen liuotinaineeton saumakittiliuos hyvällä täyttökyyvällä

## SOVELTUU:

- ▶ hiotut parketti- ja puulattiat
- ▶ asuintilojen puupalalattia
- ▶ parketti lattialämmityksen päällä



## POHJAN VALMISTELUT:

Kitattavan lattian tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa epäpuhtauksista sekä hiottu kansallisten ohjeiden mukaisesti. Kittaus tehdään keskikarkean hionnan jälkeen ennen pintahiontaa.

## TYÖOHJEET:

1. Astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua huoneenlämpötilaa (20 °C) ja se on ravistettava hyvin.
2. Sekoita PALL-X ZERO FILLER -kittiä kitattavan puulaadun hienoon hiomapölyyn (karkeus 100) alustalla ja taikinoi se lastauskykyiseksi massaksi.
3. Lastaa ruostumattomalla PALLMANN TROWEL -lastalla koko parkettilattia täysin läpi.
4. Noin 35–50 minuutin kuivumisajan jälkeen kitattu pinta voidaan hioa.
5. Suorita lopuksi loput hiontavaiheet.
6. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- ▶ Kuivuu nopeasti
- ▶ Hyvä tarttuvuus korkeintaan 1,5 mm:n saumoille
- ▶ Hyvä kestävyys parkettisaumassa
- ▶ Hyvä värinkesto
- ▶ Näkyy hyvin parkettipinnassa
- ▶ Ei hiontavälineiden tukkeutumista
- ▶ Liuotinaineeton
- ▶ Soveltuu kaikille tavanomaisille puulajeille

## TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkausko:	5 l
Säilyvyys:	väh. 12 kuukautta
Menekki yksi levityskerros:	n. 50–100 ml/m <sup>2</sup> (saumakoon mukaan)
Riittoisuus:	n. 10–20 m <sup>2</sup> /litra (saumakoon mukaan)
Työskentelyolosuhteet:	Lämpötila 18 – 25 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 65 %
Hiottavissa:	n. 35–50 minuutin kuluttua* saumakoosta riippuen

\*Normaaliolosuhteissa 20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden ollessa 50 %



## TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- ▶ Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
- ▶ Monet eksoottiset puulajit, kuten esim. tiikki, brasiliansaksanpähkinä, savutammi tai myös wengemillettia, sekä havupuut sisältävät aineita (esim. nk. estoaineita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värinmuutoksia. Koska näitä puulajeja on niin monia ja niiden ominaisuudet ovat täysin erilaisia, on yleisesti kysyttävä soveltuvuutta sekä suoritettava esitesti.
- ▶ Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 12 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötiloille.
- ▶ Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.
- ▶ Vanhoilla olemassa olevilla lattioilla, joustavilla lattioilla ja hirsikerran päällä olevilla parkettilattioilla tai naulatuissa rakenteissa on kittausta harkittava huolellisesti, koska kitti voi - ainakin osittain - murtua jälleen.
- ▶ Mm. seuraavat normit ja ohjelehdet ovat myös voimassa ja niiden noudattamista suositellaan: DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (Parketti- ja puupalatyöt).