Tuotekortti

Liuotteeton 1-K parkettiöljy

MAGIC OIL 1K EASY

Liuotteeton 1-komponenttinen parkettiöljy, jossa on luonnollisia öljyjä (pellavaöljy/pellavaöljyalkydi) ja vahoja, oksidatiivinen kuivuminen.

TUOTEKUVAUS:

Öljyjen ja vahojen yhdistelmä, jossa on luonnonöljyä (pellavaöljy/pellavaöljyalkydi), joka jättää avohuokoisen, hengittävän ja diffuusiokykyisen pinnan. MAGIC OIL 1K EASYn vahapitoisuus saa aikaan vettä ja likaa hylkivän suojaavan pinnan. Antaa silkkisen mattapintaisen ulkonäön.

KÄYTTÖKOHTEET:

Nestemäisten öljyjen ja vahojen yhdistelmä, joka soveltuu pintakäsittelyyn.

SOVELTUU:

- Hiotut ja kitatut parketti ja puulattiat
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Korostaa puun väriä ja rakennetta
- Kestää kotitalouskemikaaleja

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Metalliastia
Pakkauskoko:	1 ja 3 l
Säilyvyys:	vähintään 12 kuukautta
Menekki yksi levityskerros:	n. 25–50 ml/m²
Kulutustiedot:	Suositellaan 1 - 3 levityskertaa lastalla
Riittoisuus:	n. 20–40 m²/litra
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Seuraavat kerrokset:	n. 1 tunnin kuluttua*
Rasituksenkestävä:	n. 4–7 vrk kuluttua*
Nihkeäpyyhintä:	n. 4–7 vrk kuluttua*

*20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella öljyttävän puun tai parketin imukyvyn ja pintaominaisuuksien mukaan.

POHJAN VALMISTELUT:

Öljyttävän parketin raot tulee kitata. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja hiottu normaalien teknisten sääntöjen mukaisesti.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 9782 188 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Tuotteella kyllästetyt tyynyt tai tekstiilimateriaalit voivat syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa: kostuta kyllästetyt rätit, tyynyt jne. vedellä ja säilytä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa. Happikuivausjärjestelmistä syntyvä hiomapöly on itsestään syttyvää. Palovaara! Kastele hiomapöly vedellä ja hävitä se tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa!

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaalliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Sulje avatut säiliöt tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.
- Pyydä ohjeita teknisestä tuestamme käsiteltäessä avorakoisia ja/tai viistettyjä lankkuja
- Pystypuuparketilla kulutus voi kasvaa huomattavasti (n. 140 ml/m²), joten pystypuuparketti/pölkkyparketti on aina levitettävä telalla ja ennen jatkokäsittelyä on noudatettava vähintään 5 vuorokauden kuivumisaikaa.
- Strukturoituja parkettilattioita varten levitä öljy pisaroilla/läikittäin ja levitä se välittömästi ohuesti ja tasaisesti PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla. Käytä PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikkaa ylimääräisen öljyn imeyttämiseen tai kiillottamiseen. Parketin pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä ainetta.
- Lattiaa voidaan kuormittaa aikaisintaan 24 tunnin kuluttua kiillotuksesta.
- Öljytty parkettipinta ei saa peittää ensimmäisten 4 - 7 päivän aikana MAGIC OIL 1K EASY -öljyn levittämisen jälkeen.
- Lattian pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme säännöllistä huoltoa PALLMANN MAGIC OIL CARE -öljyllä ja ylläpitosiivousta PALLMANN CLEAN -pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkat puhdistus- ja hoitosyklit löytyvät öljyttyjen puulattioiden hoito-ohjeista.
- Yleisesti öljyllä on taipumus kellastua (ns. pimeä kellastuminen), kun ne altistuvat valolle.
- Seuraavia standardeja ja tietolehtiä sovelletaan myös ja suositellaan otettavaksi huomioon: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Öljyt/vahat, liuotteeton, oksiimivapaa. Ei syttyvää, mutta ota huomioon itsesyttymisvaara (katso ”Tärkeää huomata”).

Työskentelyn aikana suositellaan yleisesti ihonsuojavoiteen käyttöä ja työalueiden tuuletusta.

JÄTEHUOLTO:

Kerää mahdollisuuksien mukaan ylijäänyt aine ja käytä se uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maahan. Täysin tyhjennetyt, puhdistetut tai kuivuneet astiat voidaan kierrättää. Purkit joissa on jäljellä nestemäistä tuotetta, sekä kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Purkit joissa on kovettunutta jäännössisältöä ovat rakennusjätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 08.2026