

High-Solid 2-komponenttinen parkettipohjuste

# PALL-X 333

Liutinaineeton 2K-parkettipohjuste erittäin voimakkaalla puun syvyysvaikutuksella

## TUOTEKUVAUS:

Liutinaineeton 2K-parkettipohjuste kaikille tavanomaisille eurooppalaisille parkettipuulaaduille 2K-parkettilakkojen PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE tai 2K-parkettiöljyn MAGIC OIL 2K ORIGINAL alle. Lisäämällä PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE -tiivistettä 3. komponenttina voidaan parkettilattiat pohjustaa ja värjätä yhdessä työvaiheessa.

## KÄYTTÖKOHTEET:

Nestemäisten öljyjen yhdistelmä, joka soveltuu kaikkien tavanomaisten eurooppalaisten parkettipuulaatujen pohjustukseen PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakan sekä MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyn alla. Lisäämällä PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE -tiivistettä 3. komponenttina voidaan parkettilattiat pohjustaa ja värjätä yhdessä työvaiheessa.

## SOVELTUU:

- ▶ hiotut ja kitatut parketti- ja puulattiat
- ▶ parketti lattialämmityksen päällä



## TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- ▶ Korostaa puun väriä ja rakennetta
- ▶ Paloturvallisuus Cfl-s1 (lakkaukseen PALL-X 98 GOLD, täyspuun vähimmäispaksuus 19 mm, tuoretiheys väh. 480 kg/m<sup>3</sup>, puunkosteus 9 %)
- ▶ Vastaa TRGS 617



## TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Metalliastia + muovipullo
Pakkausko:	0,8 + 0,2 l
Säilyvyys:	väh. 12 kuukautta
Sekoitussuhde:	4 : 1
	4 : 1 : 1 yhdessä PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE -tiivisteen kanssa
Menekki yksi levityskerros:	n. 25–50 ml/m <sup>2</sup>
Työskentelyolosuhteet:	Lämpötila 18 – 25 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 65 %
Purkkiaika:	n. 1 tunti*
Seuraavat kerrokset:	Yleisesti 12 tunnin kuluttua* PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakoilla tai PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä.
	<b>Poikkeus:</b> PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE -tiiviste 24 tunnin kuluttua* PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakoilla tai PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä.

\*Normaaliolosuhteissa 20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden ollessa 50 %  
Menekki voi vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.

## HUOMAA:

Käyttäjää pyydetään luomaan työstettävälle parkettilattialle mallipinta, jonka rakenne on identtinen (ml. öljy tai lakka) ja suorittamaan työnkulku jne., jotta voisi esittää tämän asiakkaalle saadakseen hyväksynnän värisävyille ja optiikalle.

## POHJAN VALMISTELUT:

Pohjustettava lattian raot tulee kitata ja pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa epäpuhtauksista sekä hiottu kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi viimeisen hionnan jälkeen - välittämästi ennen pohjustusta - tulee koko alue pyyhkiä puhtaalla vedellä.

Tästä aiheutuvat seuraavat ratkaisevat edut:

- ▶ Puun värjäytyminen on intensiivisempää ja tasaisempaa.
- ▶ Pohjustus imeytyy paremmin.
- ▶ Die ggf. durch den Feinschliff verdichtete Holzoberfläche wird wieder „geöffnet“.
- ▶ Hiontanaarmut tasaantuvat.
- ▶ Puun pinta näyttää tasaisemmalta.
- ▶ Puun aineosat peseytyvät pois.
- ▶ Vähentää ylösvootoa saumoissa.

### Työohjeet:

1. Hankaa koko parkettipinta veteen kostutetulla, kuivaksi väännetyllä puuvillaliinalla tai PALLMANN FLOOR MOP -mopilla. Huomio: kostuttamattomat kohdat näkyvät myöhemmin optisesti vaaleampina.
2. Vesimäärä korkeintaan 30 g vettä /m<sup>2</sup>!
3. Optimaalinen vesimäärä n. 10–20 g vettä /m<sup>2</sup>.
4. Pinnan kuivuttua täydellisesti - n. 30–60 minuutin kuluttua, voidaan nyt levittää PALL-X 333 -öljypohjuste.

## TYÖOHJEET:

1. Kaikkien astioiden on ennen käyttöä vastattava suositeltua huoneenlämpötilaa (20 °C) ja kaikki on sekoitettava hyvin.
2. Sekoita PALL-X 333 (tarvittaessa PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE -tiivisteeseen kanssa ja lopuksi) kovetinkomponentin kanssa ja levitä tasaisesti alustalle PALLMANN TROWEL -lastalla.
3. Työskentele osa-alueittain - ei yli 30 m<sup>2</sup> suuremmilla alueilla.
4. Poista liika pohjuste PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -tyynyllä viimeistään 10 minuuttia lastalevityksen jälkeen.
5. Noin 20 minuutin kuluttua ala on kiillotettava PALLMANN CLEANING PAD WHITE -tyynyllä tasaisen pintakuvan saavuttamiseksi.
6. Kiillota koko pinta tavanomaisella puuvillaliinalla.
7. Puulaatujen sekä myös parkettilaatujen erilaisen imukäyttötymisen vuoksi saatetaan tarvita 2. levityskerta. Yleisesti tarvitaan niin monta levityskertaa, kuin puun kyllästyminen vaatii.
8. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOX -puhdistusliinoilla.
9. **Jatkokäsittely:** Yleisesti 12 tunnin kuluttua\* PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakalla tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä. **Poikkeus:** Yhdessä PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE -tiivisteeseen kanssa 24 tunnin kuluttua\* PALL-X 98 GOLD-, PALL-X ZERO-, PALL-X PURE -lakalla tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä. Tiputtele öljyä säästeliäästi pinnalle (n. 15 ml/m<sup>2</sup>) MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä tapahtuvassa käsittelyssä ja hiero ja kiillota se välittömästi pintaan PALLMANN CLEANING PAD WHITE -tyynyllä. Pinnalle ei saa jäädä yhtään liikamateriaalia.

\*Lämpötila 20 °C ja suht. ilmankosteus 50 %

## TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Happikuivuvien järjestelmien hiomapöly on itsesytyvää – tulipalon vaara. Hiomatöiden suorittamisen jälkeen on kertynyt hiomapöly kastettava ja hävitettävä tiiviisti suljetuissa säiliöissä!

Jos tuote joutuu kosketuksiin tynnyjen tai tekstiilimateriaalien kanssa, on olemassa itsesytytymisen vaara. Kostuta siksi aineetta käsittävät liinat, tynnyt ym. vedellä ja säilytä niitä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa säiliöissä.

## TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- ▶ Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.

- ▶ Monet eksoottiset puulajit, kuten esim. tiikki, brasiliansaksanpähkinä, savutammi tai myös wengemillettä, sekä havupuut sisältävät aineita (esim. nk. estoaineita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värinmuutoksia. Koska näitä puulajeja on niin monia ja niiden ominaisuudet ovat täysin erilaisia, on yleisesti kysyttävä soveltuvuutta sekä suoritettava esitesti.
- ▶ Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 12 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötiloille.
- ▶ Kovettimen lisäämisen jälkeen astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti – halkeamisvaara!
- ▶ Jos kyseessä lautalattia, jossa on runsaasti saumoja ja/ tai viistot reunat, suosittelemme pyytämään sovellusteknistä neuvontaa.
- ▶ Puupalalattialla menekki voi nousta erittäin voimakkaasti (n. 140 ml/m<sup>2</sup>), siksi puupalalattialla/poikkipuuparketilla tulee työskennellä yleisesti telamenetelmällä ja noudattaa vähintään 72 tunnin kuivumisaikaa ennen jatkokäsittelyä.
- ▶ Levitä/tiputtele öljy kuvioituille parkettilattioille pistemäisesti ja levitä se PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -tyynyllä välittömästi ohuesti ja tasaisesti. Kerää liika öljy PALLMANN CLEANING PAD WHITE -tyynyllä tai kiillota se pois. Parkettipinnalle ei saa jäädä yhtään liikamateriaalia.
- ▶ Suorittelemme suurilla aloilla lievien, eristä johtuvien väri vaihtelujen välttämiseksi, että kaikki astiat ja väritiivisteet tyhjennetään ensiksi yhteen astiaan, josta osamäärät sekoitetaan kovetinkomponentin kanssa.
- ▶ Värilliseksi öljytyt parkettipinnat ovat ainutlaatuisia. Lievät värilliset epätasaisuudet kuuluvat asiaan, eikä niitä voida usein välttää.
- ▶ Öljyt kellastuvat yleensä valottomissa kohdissa (pimeäkellastuminen).
- ▶ Mm. seuraavat normit ja ohjelehdet ovat myös voimassa ja niiden noudattamista suositellaan: DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (Parketti- ja puupalatyöt) ja DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (Lattianpäällystystyöt).