Tuotekortti

Premium-värikonsentraatti

PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE

Liuotteeton värikonsentraatti parkettilattioiden värjäämiseen yhdessä PALL-X 333:n kanssa.

TUOTEKUVAUS:

Nestemäisistä öljyistä ja pigmenteistä valmistettu värikonsentraatti, joka lisätään kolmantena komponenttina PALL-X 333:een. PALL-X 333:n ja värikonsentraatin yhdistelmästä saadaan PALL-X 333 COLOR, ja se soveltuu useimpien kaupallisesti saatavilla olevien eurooppalaisten parkettipuulajien, erityisesti tammen, saarnen ja männyn, pohjustukseen ja samanaikaiseen värjäykseen. Näin luotu pinta voidaan viimeistellä PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER lakoilla sekä 2K-parkettiöljyllä MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

KÄYTTÖKOHTEET:

Nestemäisten öljyjen ja pigmenttien yhdistelmä yhdessä PALL-X 333:n kanssa, joka soveltuu pohjustukseen ja samanaikaiseen värjäykseen monille kaupallisesti saatavilla oleville eurooppalaisille parkettityypeille, erityisesti tammelle, saarnelle ja männylle, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER lakoilla ja MAGIC OIL 2K ORIGINAL öljyvahoilla.

Käytä konsentraattia vain yhdessä PALL-X 333:n kanssa!

SOVELTUU:

- Hiotut parketti ja puulattiat
- Pystypuuparketille
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Yksilöllisesti säädettävä puun ulkonäkö väripigmenttien ansiosta

GEV-EMICODE EC1 very low emission

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	0,2 l
Säilyvyys:	vähintään 24 kuukautta
Väri:	24 väriä
Sekoitussuhde:	4 : 1 : 1 PALL-X 333:n kanssa
Menekki yksi levityskerros:	n. 25–50 ml/m²
Työskentelyolosuhteet:	Lämpötila 18 – 25 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 65 %
Purkkiaika:	n. 1 tunti*
Seuraavat kerrokset:	Yleisesti 24 tunnin kuluttua* PALL-X 98 ja PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER lakkojen sekä MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyvahan kanssa.

*Lämpötila 20 °C ja suht. ilmankosteus 50 %
Menekki voi vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.

HUOMAA:

Suosittelemme sävymallin tekemistä kohteen lattiaan samoilla työmenetelmillä kuin lattia tehdään (mukaan lukien pintäkäsittely öljyllä tai lakalla) ja lopputuloksen hyväksyttämistä asiakkaalla.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 3700 186 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

POHJAN VALMISTELUT:

Öljyttävän parketin raot tulee kitata. Pinnan tulee ol uiva ja hiottu normaalien teknisten sääntöjen mukaisesti. Lisäksi viimeisen hiontavaiheen jälkeen - välittömästi ennen pinnan öljyämistä - tulee alue kostuttaa puhtaalla vedellä.

Näin saadaan seuraavat ratkaisevat edut:

- Puun värjääntyminen on intesiivisempää ja tasaisempaa.
- Pohjustusaine imeytyy paremmin.
- Mahdollinen viimesitelyhionnan sulkema puupinta "avautuu" uudelleen.
- Hiontanaarmut näkyvät vähemmän.
- Tasaa hiotun pinnan ulkonäköä.
- Kastelu pesee puun pinnan mineraaleja pois.
- Vähentää ylösvuotoa saumoissa.

Työohjeet:

1. Pyyhi koko parkettipinta vedellä kostutetulla, väännetyllä puuvillakankaalla tai PALLMANN CLEANING MOPilla. Huomioi: alueet, joita ei ole kostutettu, näyttävät myöhemmin vaaleammilta.
2. Vesimäärä enintään 30 g vettä/m²!
3. Optimaalinen vesimäärä noin 10 - 20 g vettä/m².
4. PALL-X 333 COLOR voidaan nyt levittää, kun pinta on kuivunut täysin - noin 30-60 minuuttia.

TYÖOHJEET:

1. Kaikkien astioiden on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja ne on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
2. PALL-X 333:n A-komponentti ja PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE sekoitetaan uudelleen ja sekoitetaan erilliseen astiaan, minkä jälkeen lisätään kovetuskomponentti B ja sekoitetaan huolellisesti.
3. Levitä tasaisesti alustalle PALLMANN teräslastalla.
4. Työskentele osissa - enintään 30 m².
5. Poista ylijäämä PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -tyynyllä viimeistään 10 minuutin kuluttua lastan levittämisestä.
6. Noin 20 minuutin kuluttua pinta on kiillotettava PALLMANN CLEANING PAD WHITE -puhdistustyynyllä homogeenisen pinnan saavuttamiseksi.
7. Kiillota koko pinta uudelleen tavallisella puuvillakankaalla.
8. Toinen kerros voi olla tarpeen puulajien ja parkettityyppien erilaisen imeytymiskäyttäytymisen vuoksi. Periaatteessa tarvitaan niin monta kerrosta kuin puu vaatii kyllästyäkseen.
9. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOXilla (puhdistusliinat).
10. Uusintapinnoitus: 24 tunnin kuluttua* PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 96 POWER tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Kun jälkihoito tehdään MAGIC OIL 2K ORIGINAL -öljyllä, levitä öljyä säästeliäästi (n. 15 ml/m²) ja hankaa välittömästi PALLMANN CLEANING PAD WHITE -puhdistuslappuilla ja kiillota pois. Pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä öljyä.

*20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Hapettumalla kovettuvien pintakäsittelyaineiden hiomapöly on itsesyttyvää – tulipalon vaara. Hiomatöiden suorittamisen jälkeen on kertynyt hiomapöly kasteltava ja hävitettävä tiiviisti suljetuissa säiliöissä!

Jos tuote joutuu kosketuksiin laikkojen tai tekstiilimateriaalien kanssa, on olemassa itsesyttymisen vaara. Kostuta siksi tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet liinat, laikat ja vastaavat vedellä ja säilytä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa säiliöissä.

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaalliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Kun kovetin on lisätty, astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti - räjähtämisvaara!
- Pyydä ohjeita teknisestä tuestamme käsiteltäessä avorakoisia ja/tai viistettyjä lankkuja.
- Pystypuuparketilla kulutus voi kasvaa huomattavasti (n. 140 ml/m²), joten pystypuuparketti/pölkkyparketti on aina levitettävä telalla ja ennen jatkokäsittelyä on noudatettava vähintään 72 tunnin kuivumisaikaa.
- Strukturoituja parkettilattioita varten levitä öljy pisaroilla/läikittäin ja levitä se välittömästi ohuesti ja tasaisesti PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla. Käytä PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikkaa ylimääräisen öljyn imeyttämiseen tai kiillottamiseen. Parketin pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä ainetta.
- Suurilla alueilla suosittelemme, että kaikki säiliöt ja värikonsentraatit kaadetaan ensin astiaan ja sekoitetaan sen jälkeen kovetteen kanssa, jotta vältetään pienet eräkohtaiset värivaihtelut.
- Värilliset öljytyt parkettipinnat ovat ainutlaatuisia. Pienet värivirheet on hyväksyttävä, ja niitä ei useinkaan voida välttää.
- Yleisesti öljyillä on taipumus kellastua (pimeä kellastuminen), kun ne altistuvat valolle.
- Seuraavia standardeja ja tietolehtiä sovelletaan myös ja suositellaan otettavaksi huomioon: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Liuotinvapaa. Syttymätön, mutta huomioi itsesyttymisvaara (katso ”Tärkeä huomautus”). Ihonsuojavoiteen käyttö ja työskentelyalueen tuuletus on yleensä suositeltavaa käsittelyn aikana.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 12.2024

JÄTEHUOLTO:

Kerää tuotejäämät mahdollisuuksien mukaan talteen ja käytä uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Tyhjät, raaputetut tai tippumattomat säiliöt voidaan kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät säiliöt ja kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Säiliöt, joissa on kovettunutta jäännössisältöä, ovat työmaajätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 12.2024