Tuotekortti

Premium parketin saumausaine

PALL-X FILLER

Vesipohjainen, kuituvahvisteinen saumojen täyttöliuos, jolla on erittäin hyvät täyttöominaisuudet.

TUOTEKUVAUS:

Vesipohjainen kuituvahvisteinen saumakitti, jossa on innovatiivinen ja patentoitu kuituteknologia. Erittäin hyvän stabiilisuuden ja vähäisen kutistumiskäyttäytymisen ansiosta yksi täyttökerta riittää jopa 3 mm:n levyisiin saumoihin. PALL-X FILLER tekee vaikutuksen suurella peittokyvyllään, pitkällä työajallaan ja hyvällä hiottavuudellaan.

SOVELTUU:

- Hiotut parketti ja puulattiat
- Pystypuuparketille
- Oveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Kuituvahvisteinen
- Erittäin hyvä vakaus parketin liitoksessa
- Erittäin nopea kuivuminen
- Erittäin hyvä tarttuvuus jopa noin 3 mm:n saumoihin
- Korkea värinkestävyys
- Pitkä käsittelyaika
- Erittäin hyvä näkyvyys parketin pinnalla
- Ei tuki hiomapaperia
- Soveltuu kaikille kaupallisesti saatavilla oleville puulajeille

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	5 l
Säilyvyys:	vähintään 12 kuukautta
Menekki yksi levityskerros:	n. 60–120 ml/m² (rakojen koosta riippuen)
Riittoisuus:	n. 8 - 16 m²/litra (rakojen koosta riippuen)
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Hiottavissa:	noin 30 - 45 minuutin* kuluttua rakojen koosta riippuen

*Lämpötila 20 °C ja suht. ilmankosteus 50 %

POHJAN VALMISTELUT:

Kitattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja likaantumaton, ja se on hiottava kansallisten teknisten sääntöjen mukaisesti. Kitti levitetään keskihionnan jälkeen tai ennen hienohiontaa.

TYÖOHJEET:

1. Säiliön on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja sitä on ravistettava hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita PALL-X FILLER alustaan täytettävän puulajin hienoa hiomapölyä (100 grit) ja sekoita se kitin kaltaiseksi massaksi.
3. Tasoita koko parkettilattia kokonaan ruostumattomalla PALLMANN TERÄSLASTALLA.
4. Pinta hiottavissa noin 30 - 45 minuutin kuluttua.
5. Suorita sitten loput hiontavaiheet.
6. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.

GEV-EMICODE EC1 very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 3700 186 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Petri Iso-Ilomäki | petri.iso-ilomaki@pallmann.fi

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaalliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Sulje avatut säiliöt tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.
- Vanhojen lattioiden, joustolattioiden ja parkettilattioiden ollessa koolauksen päällä tai naulattujen rakenteiden kohdalla kitin käyttöä on harkittava tarkkaan, sillä kitti voi - ainakin osittain - murtua uudelleen.
- Muun muassa seuraavat standardit ja tiedotteet ovat sovellettavissa ja niitä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt".

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Vesipohjainen pohjalakka, jonka liuotinpitoisuus on alle 5 %. Soveltuu korvaamaan parketin pintakäsittelyssä käytettävät korkean liuotinpitoisuuden omaavat materiaalit. Suositellaan sulkuvoiteen käyttöä ja työalueen tuuletusta. Kovetettuaan on neutraalin hajuinen eikä aiheuta fysiologista tai ekologista riskiä.

JÄTEHUOLTO:

Kerää tuotejäämät mahdollisuuksien mukaan talteen ja käytä uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Tyhjät, raaputetut tai tippumattomat säiliöt voidaan kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät säiliöt ja kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Säiliöt, joissa on kovettunutta jäännössisältöä, ovat työmaajätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 07.2024