

Parkettisaumakitti

PALL-X FILLER

Vesipohjainen kuituvahvistettu saumakittiliuos erittäin hyvällä täyttökvyllä

SOVELTUU:

- ▶ hiotut parketti- ja puulattiat
- ▶ asuintilojen puupalattia
- ▶ parketti lattialämmityksen päällä



POHJAN VALMISTELUT:

Kitattavan lattian tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa epäpuhtauksista sekä hiottu kansallisten ohjeiden mukaisesti. Kittaus tehdään keskikarkean hionnan jälkeen ennen pintahiontaa.

TYÖOHJEET:

1. Astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua huoneenlämpötilaa (20 °C) ja se on ravistettava hyvin.
2. Sekoita PALL-X FILLER -kittiä kitattavan puulaadun hienoon hiomapölyyn (karkeus 100) alustalla ja taikinoi se lastauskykyiseksi massaksi.
3. Lastaa ruostumattomalla PALLMANN TROWEL -lastalla koko parkettilattia täysin läpi.
4. Noin 30–45 minuutin kuivumisajan jälkeen kitattu pinta voidaan hioa.
5. Suorita heti perään loput hiontavaiheet.
6. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- ▶ Erittäin nopea kuivuminen
- ▶ Erittäin hyvä tarttuvuus korkeintaan n. 3 mm:n saumoille
- ▶ Erittäin hyvä kestävyys parkettisaumassa
- ▶ Hyvä värinkesto
- ▶ Erittäin hyvä näkyvyys parkettipinnalla
- ▶ Ei hiontavälineiden tukkeutumista
- ▶ Kuituvahvistettu
- ▶ Soveltuu kaikille tavanomaisille puulajeille

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	5 l
Säilyvyys:	väh. 12 kuukautta
Menekki yksi levityskerros:	n. 60–120 ml/m ² (saumakoon mukaan)
Riittoisuus:	n. 8 - 16 m ² /litra (saumakoon mukaan)
Työskentelyolosuhteet:	Lämpötila 18 – 25 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 65 %
Hiottavissa:	n. 30–45 minuutin kuluttua* saumakoosta riippuen

*Lämpötila 20 °C ja suht. ilmankosteus 50 %



TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- ▶ Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
- ▶ Monet eksoottiset puulajit, kuten esim. tiikki, brasiliansaksanpähkinä, savutammi tai myös wengemillettia, sekä havupuut sisältävät aineita (esim. nk. estoaineita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värinmuutoksia. Koska näitä puulajeja on niin monia ja niiden ominaisuudet ovat täysin erilaisia, on yleisesti kysyttävä soveltuvuutta sekä suoritettava esitesti.
- ▶ Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 12 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötiloille.
- ▶ Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.
- ▶ Vanhoilla olemassa olevilla lattioilla, joustavilla lattioilla ja hirsikerran päällä olevilla parkettilattioilla tai naulatuissa rakenteissa on kittausta harkittava huolellisesti, koska kitti voi - ainakin osittain - murtua jälleen.
- ▶ Mm. seuraavat normit ja ohjelehdet ovat myös voimassa ja niiden noudattamista suositellaan: DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (Parketti- ja puupalatyöt).