Tuotekortti

1K-STP-parkettiliima

PALLMANN P5

Liuotinvapaa 1-komponenttinen STP parkettiliima

TUOTEKUVAUS:

Kova elastinen 1-komponenttinen STP-liima pontillisille parketeille. Liimassa yhdistyvät PUR-liiman voimakas elastisuus ja modernin STP-tekniikan edut. Se on liuotteeton - ja vedetön, siksi erittäin helppokäyttöinen ja ei turvota puuta.

KÄYTTÖKOHTEET:

1-komponenttinen STP-liima pontatuille parketeille, jossa on kovaelastinen liimaharja ja pitkä avoin aika. Ehkäisee puun muodonmuutoksia ja takaa visuaalisesti tyylikkään ulkonäön. Sisäkäyttöön.

ENSISIJAINEN KÄYTTÖALUE:

Monikerrosparketit

MUUT KÄYTTÖALUEET:

- Sauvaparketti
- Massiivilautalattia 15–22 mm
- Monikerroslautalattiat

SOVELTUU:

- Sementtitasoitteet, kalsiumsulfaattitasoitteet tai betoni".
- Uudet, lujasti ruuvatut lastulevyt P4 - P7 tai OSB 2 - OSB 4 -levyt.
- Pintavalumassat, kipsikuitulevyt
- Parkettilattioille soveltuvat tasoitteet
- UZIN-askeläänenvaimennus- ja vahvikematot, jotka soveltuvat parkettilattioihin.
- UZIN-askeläänenvaimennus- ja vahvikematot, jotka soveltuvat puulattioille
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Hyvät täyttöominaisuudet
- Liimaharja pitää hyvin muotonsa
- Kova elastinen liimaharja
- Pitkä työskentelyaika
- Tuoreet liimajäämät voidaan poistaa helposti
- TRGS 610:n mukainen korvaava liima

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	16 kg
Säilyvyys:	väh. 12 kuukautta
Menekki:	n. 1 000–1 200 g/m²
Työskentelyolosuhteet:	15 °C lattian lämpötila
Avoin aika:	ei mitään
Työaika:	n. 30–40 minuuttia*
Hiottavissa:	n. 24 tunnin kuluttua*
Lakattavissa:	n. 24 tunnin kuluttua*
Rasituksenkestävä:	n. 12 tunnin kuluttua*
Lopullinen kovuus:	n. 5–7 vrk kuluttua*

*Normaaliolosuhteissa 20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden ollessa 50 %

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 9782 188 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

HUOMAA:

Kaikki standardoidut mineraalialustat ja hyvin hiotut valuasfalttitasoitteet on aina pohjustettava PALLMANN P104:llä.

POHJAN VALMISTELUT:

Alustan on oltava tasainen, luja, kantava, kuiva, halkeilematon, puhdas ja vapaa aineista, jotka voivat heikentää tartuntaa. Tarkista alusta sovellettavien standardien ja tietolehtien mukaisesti ja ilmoita mahdollisista puutteista. Sementti- ja kalsiumsulfaattitasoitteet on hiottava ja imuroitava (puhdistushionta).

Parkettityössä suositellaan erityisen huolellista alustan tarkastusta. Poista tarttuvuutta heikentävät tai epävakaat kerrokset, esim. välipohjusteet, irtonainen liima, tasoitemassa, päällyste- tai maalijäämät jne. esim. harjaamalla, hiomalla, jyrsimällä tai räjäyttämällä. Imuroi irtonaiset aines ja pöly huolellisesti.

Kun P104 pohjustetta käytetään kalsiumsulfaattitasoitteiden, kiihdytettyjen sementtitasoitteiden, nopeiden sementtitasoitteiden, lattialämmitysjärjestelmien ja erityyppisten tasoiterakenteiden yhteydessä, on tällöin noudatettava kyseisten tuotteiden tuotetiedotteita.

Pohjustetaan epätasaiset alustat yleispohjustusaineella UZIN PE 360 PLUS ja tasoitetaan puulattiatasoitteella PALLMANN P25 vähintään 3 mm:n paksuudella tasaisuuden lisäämiseksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki standardoidut mineraalialustat ja hyvin hiotut valuasfalttitasoitteet on aina pohjustettava PALLMANN P104:llä.

Huomioi käytettävien tuotteiden tuotetiedotteet.

MENEKKI:

Parkettityyppi	Liimakampa	Menekki n.
Sauvaparketti	B11	1.000 - 1.200 g/m²
Monikerrosparketti	B11	1.000 - 1.200 g/m²
Lankkuparketti	PALLMANN standande spackel för massiva trägolv	1.200 g/m²

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Parhaiten työstettävissä 18-25 °C:ssa, lattian lämpötila vähintään 15 °C, ilman suhteellinen kosteus 35-65 %. Matalat lämpötilat pidentävät, korkeat lämpötilat lyhentävät purkkiaikaa, asennusaikaa ja sitomisaikaa.
- Säilyy alkuperäisessä astiassa vähintään 12 kuukautta, kun sitä säilytetään kuivassa paikassa. Suojaa jäätymiseltä ja älä altista yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Sulje avatut astiat tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.
- Varoitus: Parketin asentaminen, joka ei ole kuivunut standardien mukaisesti, voi johtaa turpoamisvaurioihin, jos ilmankosteus nousee merkittävästi.
- Liimattaessa leveitä lankkuja yms. massiiviparketteja, pyydä lisäohjeita teknisestä tuestamme
- Eksoottisten puulajien kohdalla ole yhteydessä tekniseen tukeemme.
- Kun liimaat UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus tuotteita, varmista, että tiloja tuuletetaan voimakkaasti, esim. avaamalla ikkunat tai ovet. Ikkunattomissa tiloissa ilmanvaihto on varmistettava teknisin keinoin, esim. puhaltimella/tuulettimella.
- Sovelletaan myös seuraavia standardeja ja tuotekortteja, joita suositellaan noudatettavaksi: DIN 18365 (lattiapinnoitustyöt), Ö-Norm B 2236, DIN 18356 (parketti- ja puupäällystystyöt), Ö-Norm B 2218, DIN 18195 (rakennusten vedeneristys), TKB-Merkblatt 8 (Lattianpäällystys- ja parkettityöalustojen arviointi ja alustan valmistelu) 04/2015, BEB-Merkblatt (alustan arviointi ja alustan valmistelu) 03/2014.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Liuotinvapaa liima, joka sisältää metoksisilaania. Ei syttyvä. Vältä aineen joutumista silmiin ja iholle. Pieniä jäämiä metanolia vapautuu kovettumisen aikana, joten tuuleta hyvin työskentelyn aikana. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos ainetta joutuu iholle, pese se pois runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Huomioi muun muassa: tiedot pakkauksen etiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Kovettumisen jälkeen tuote on hajuton ja ekologisesti ja fysiologisesti vaaraton.

JÄTEHUOLTO:

Jos mahdollista, käytä uudelleen myös jäljelle jäänyt tuote. Älä päästä tuotetta viemäriin, viemäriin tai maahan. Empty, scraped and non-drip containers are recyclable. Nestemäisiä jäännöksiä sisältävät astiat sekä nestemäinen tuote luokitellaan erikois jätteeksi. Dried product residues are classified as construction waste. Näin ollen, kerää kaikki jätemateriaali, sekoita molemmat komponentit, anna kovettua ja hävitä ne rakennusjätteenä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 05.2026