Liuotteeton 2K-parkettiöljy, joka antaa luonnollisen puun ulkonäön.

MAGIC OIL 2K PURE

Liuotteeton 2-komponenttinen parkettiöljy, jossa on luonnollisia öljyjä (pellavaöljy/pellavaöljyalkydi) ja vahoja, oksidatiivisesti kuivuva sekä kovettajan lisäyksen jälkeen ristisilloittuva. Säilyttää puun luonnollisen värin ja antaa ns. raakapuuvaikutelman.

TUOTEKUVAUS:

Öljyjen ja vahojen yhdistelmä, joka jättää avohuokoisen, hengittävän ja diffuusiokykyisen pinnan. Vahapitoisuus luo tasaisen mattapintaisen tasaisen pinnan. Säilyttää puun luonnollisen värin ja luo niin sanotun raakapuuvaikutelman.

SOVELTUU:

- Hiotut ja kitatut parketti ja puulattiat
- Pystypuuparketille
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Yleisesti saatavilla olevat vaaleat eurooppalaiset puulajit.

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Erittäin hyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys
- Säilyttää puun luonnollisen värin ja antaa niin sanotun raakapuuvaikutelman.
- Kitkaluokitus R10 / DIN 51130
- DIN 53160 (syljen ja hien kestävyys)
- EN 71-3 (Lelujen turvallisuus - Osa 3: Tiettyjen elementtien siirtyminen)

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	metalliastia + muovipullo
Pakkauskoko:	0,8 + 0,2 l
Säilyvyys:	vähintään 12 kuukautta
Väri:	
Sekoitussuhde:	4 : 1
Menekki:	ca. 25 - 50 ml/m²
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Purkkiaika:	n. 1 tunti*
Seuraavat kerrokset:	n. 10 - 30 minuutin kuluttua*
Rasituksenkestävä:	noin 24 tunnin kuluttua*
Nihkeäpyyhintä:	noin 24 tunnin kuluttua*

*20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella öljyttävän puun tai parketin imukyvyn ja pintaominaisuuksien mukaan.

HUOMAA:

Suosittelemme sävymallin tekemistä kohteen lattiaan samoilla työmenetelmillä kuin lattia tehdään (mukaan lukien pintäkäsittely öljyllä tai lakalla) ja lopputuloksen hyväksyttämistä asiakkaalla.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 3700 186 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Petri Iso-Ilomäki | petri.iso-ilomaki@pallmann.fi

POHJAN VALMISTELUT:

Öljyttävän parketin raot tulee kitata. Pinnan tulee olla kuiva ja hiottu normaalien teknisten sääntöjen mukaisesti. Lisäksi viimeisen hiontavaiheen jälkeen - välittömästi ennen pinnan öljyämistä - tulee alue kostuttaa puhtaalla vedellä.

Näin saadaan seuraavat ratkaisevat edut:

- Puun värjääntyminen on intensiivisempää ja tasaisempaa.
- Öljy imeytyy paremmin.
- Mahdollinen viimeistelyhionnan sulkema puupinta "avautuu" uudelleen.
- Hiontanaarmut näkyvät vähemmän.
- Tasaa hiotun pinnan ulkonäköä.
- Kastelu pesee puun pinnan mineraaleja pois.
- Vähentää ylösvuotoa saumoissa.

Työohjeet:

1. Pyyhi koko parkettipinta vedellä kostutetulla, väännetyllä puuvillakankaalla tai PALLMANN CLEANING MOPilla. Huomioi: alueet, joita ei ole kostutettu, näyttävät myöhemmin vaaleammilta.
2. Vesimäärä enintään 30 g vettä/m²!
3. Optimaalinen vesimäärä noin 10 - 20 g vettä/m².
4. MAGIC OIL 1K PURE voidaan nyt levittää, kun pinta on kuivunut täysin - noin 30-60 minuuttia.

TYÖOHJEET:

1. Tuotteen on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita MAGIC OIL 2K PURE kovetteen kanssa ja levitä tasaisesti alustalle PALLMANN teräslastalla.
3. Poista ylijäämä PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla noin 10 - 30 minuuttia tasoituksen jälkeen.
4. Välittömästi 1. kerroksen peittämisen jälkeen - tarvittaessa - levitä 2. kerros MAGIC OIL 2K PUREa. Poista ylimääräinen öljy välittömästi, viimeistään 30 minuutin kuluttua 2. kerroksen levittämisestä, PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -tyynyllä ja kiillota PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikalla. Pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä materiaalia.
5. Kiillota pinta uudelleen noin 20 minuutin kuluttua PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikalla, jotta pinnan ulkonäkö saadaan tasaiseksi.
6. Puulajien ja parkettityyppien erilaisen imeytymiskäyttäytymisen vuoksi kolmas kerros voidaan levittää seuraavana päivänä. Periaatteessa tarvitaan niin monta öljykertaa kuin puu vaatii kyllästyäkseen.
7. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOXilla (puhdistusliinat).

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Tuotteella kyllästetyt tyynyt tai tekstiilimateriaalit voivat syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa: kostuta kyllästetyt rätit, tyynyt jne. vedellä ja säilytä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa. Happikuivausjärjestelmistä syntyvä hiomapöly on itsestään syttyvää. Palovaara! Kastele hiomapöly vedellä ja hävitä se tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa!

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaaliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Soveltuu yleisimmille, vaaleille, eurooppalaisille puulajeille.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Kun kovetin on lisätty, astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti - räjähtämisvaara!
- Suosittelemme rakojen kittaukseen PALLMANN kittausaineita.
- Pyydä ohjeita teknisestä tuestamme käsiteltäessä avorakoisia ja/tai viistettyjä lankkuja
- Pystypuuparketilla kulutus voi kasvaa huomattavasti (n. 140 ml/m²), joten pystypuuparketti/pölkkyparketti on aina levitettävä telalla ja ennen jatkokäsittelyä on noudatettava vähintään 72 tunnin kuivumisaikaa.
- Strukturoituja parkettilattioita varten levitä öljy pisaroilla/läikittäin ja levitä se välittömästi ohuesti ja tasaisesti PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla. Käytä PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikkaa ylimääräisen öljyn imeyttämiseen tai kiillottamiseen. Parketin pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä ainetta.
- Lattiaa voidaan kuormittaa aikaisintaan 24 tunnin kuluttua kiillotuksesta.
- Öljytty parkettipinta ei saa peittää ensimmäisen 24 tunnin aikana MAGIC OIL 2K PUREn levittämisen jälkeen.
- Hoito- ja puhdistuskäsittelyt aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.
- Lattian pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme säännöllistä huoltoa PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE -hoitoaineella ja ylläpitosiivousta PALLMANN CLEAN -aineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkat puhdistus- ja hoitosyklit löytyvät öljyttyjen puulattioiden hoito-ohjeista.
- Värilliset öljytyt parkettipinnat ovat ainutlaatuisia. Pienet värivirheet on hyväksyttävä ja ne ovat usein väistämättömiä.
- Yleisesti öljyillä on taipumus kellastua (ns. pimeä kellastuminen), kun ne altistuvat valolle.
- Seuraavia standardeja ja tietolehtiä sovelletaan myös ja suositellaan otettavaksi huomioon: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Liuotteettomat öljyt/vahat isosyanaattipitoisella kovettajalla, oksiimivapaa. Komponentti A: ei syttyvää, mutta ota huomioon itsesyttymisvaara (katso ”Tärkeää huomata”). Komponentti B: ei syttyvää. Sisältää esipolymeroituja isosyanaatteja. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 08.2026

allergisia ihoreaktioita. Saattaa ärsyttää hengitysteitä. Molemmat komponentit: tuuleta hyvin työskentelyn aikana ja sen jälkeen, käytä ihoa suojaavaa voidetta ja suojakäsineitä/suojalaseja. Vältä aineen joutumista silmiin ja iholle. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos ainetta joutuu iholle, pese se välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Huomioi muun muassa: pakkauksen etiketissä olevat vaara-/turvallisuustiedot, käyttöturvallisuustiedote.

JÄTEHUOLTO:

Kerää mahdollisuuksien mukaan ylijäänyt aine ja käytä se uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maahan. Täysin tyhjennetyt, puhdistetut tai kuivuneet astiat voidaan kierrättää. Purkit joissa on jäljellä nestemäistä tuotetta, sekä kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Purkit joissa on kovettunutta jäännössisältöä ovat rakennusjätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 08.2026